

Standard Collection

MIKROFAZA



GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

185 g/m² +- 9 g/m²

SZEROKOŚĆ | WIDTH | BREITE

150 cm +- 3 cm

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

Poliester 100%

AATEST CERTIFICATE ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST METHOD TEST METHODE	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT	KATEGORIA CATEGORY KATEGORIE
 Odporność na ścieranie Abrasion resistance Scheuerbeständigkeit	Test Martindale EN ISO 12947-2:2017-02	45 000	A
 Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance Pilling-Resistenz	PN-EN ISO 12945-2:2021-04 7000 cycles	5	A
 Odporność na tarcie Rubbing fastness Reibechtheit	PN-EN ISO 105-X12:2016-08	suche dry trocken: 4-5 mokre wet nass: 4-5	A\A
 Odporność wybarwień na światło Colour fastness to light Lichtechtheit	PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Method 2	4	B

Sposób konserwacji
Care labelling
Pflegekennzeichnung



Certyfikaty instytutów tekstylnych
Certificates of the Textile Institutes
Zertifikate der Textilinstitute

Emblematy tkaniny
Fabric icons
Stoff-Symbole



PL Przedstawione dane są wynikami dostarczonymi przez uprawnione instytucje badawcze. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN The data presented are the results provided by authorised research institutions. The effect of pilling and fabric fuzzing is natural and cannot be completely eliminated. For technological reasons, variations in fabric shades between production runs are possible. DE Bei den vorgelegten Daten handelt es sich um die Ergebnisse autorisierter Forschungseinrichtungen. Der Effekt der Pillingbildung und des Ausfransens des Gewebes ist natürlich und kann nicht vollständig eliminiert werden. Aus technologischen Gründen sind Abweichungen im Farbton des Gewebes zwischen den Produktionschargen zulässig.



T: +48 61 818 15 50
E: office@jadfabrics.pl

www.jadfabrics.pl

JAD FABRICS